



Proven High-Quality Products For Various Asphalt Application

Redicote EM-44 _ by Nouryon

„რედიკოტ EM-44“ თხევადი ემულგატორი სწრაფად და საშუალოდ განშლადი კათიონური ბიტუმის ემულსიისთვის. პრემიუმ პროდუქტი „ნურიონისგან“(შვედეთი)

გამოიყენება:

Tack Coat და ჩიპსილზე, ზედაპირული დამუშავებისას, ორმული შეკეთებისთვის, კარგად მუშაობს მოდიფიცირებულ ბიტუმთან

უპირატესობები და მახასიათებლები:

დაბალი დოზირების დონე, ემულსიის ხარისხი, მაღალი სტაბილურობა შენახვისას, საშუალო სიბლანტე, მოსახერხებელი ეხპლუატაციაში, „რედიკოტ EM-44 სითხეა და ადვილად იხსნება ცივ წყალშიც საპნის მომზადების სტადიაზე.

დოზირება:

კათიონური სწრაფად შრობადი ბიტუმისთვის	0.18-0.25%; pH 2 - 2.5
კათიონური საშუალოდ შრობადი ბიტუმისთვის	0.35-0.60%; pH 1.5 - 3
შლამი და ზედაპირზე მოფრქვევა	0.35-0.60%; pH 1.5 - 3

ფიზიკური თვისებები:

ფიზიკური მდგომარეობა 20°C	სითხე
გაცივნის თემპერატურა	-5°C
აალების თემპერატურა	+100°C
სიბლანტე 20°C	450 mPa.s (cP)
სიმკვრივე 20°C	0.93 g/cc

*მონაცემები შედგენილია მწარმოებლის მიერ, ეფუძნება მათ ცდებს ან აღებულია ლიტერატურიდან შეფუთვა, შენახვა და გამოყენება:

„რედიკოტ EM-44“- ხელმისაწვდომია 180 კგ მეტალის კასრით და 900 ლიტრიანი ავზით. შენახვისას რეკომენდირებულია უსაფრთხოების ზომების დაცვა, ოპერირებისას - პირადი უსაპრთხოების საშუალებით სარგებლობა.

საფრთხეები განსაზღვრულია მწარმოებლის მიერ.

